



# Déclaration de performance

## ① INTELLO PLUS

② 10092

(Numéro de charge: cf. inscription sur le produit)

Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Système 3

L'organisme notifié «Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH» [Bureau d'études et de contrôle des matériaux de construction] - NB 0800 - a réalisé le contrôle initial des propriétés des matériaux selon le système 3.

### ⑨ Performances déclarées à ETA-18/1146:2019

Propriété	Norme de référence	Valeur
Longeur <sup>1</sup>	NBN EN 1848-2	50 m
Largeur <sup>2</sup>	NBN EN 1848-2	1,5 m
Grammage	NBN EN 1849-2	110 ±20 g/m <sup>2</sup>
Rectitude	NBN EN 1848-2	< 7.5 cm/10 m
Epaisseur	NBN EN 1849-2	0,4 ±0,15 mm
Valeur µd	EN 1931	14 ±4,5 m
Tableau A.3.1: Durabilité - Valeur µd	NBN EN 1296 / NBN EN ISO 12572	23°C 25% 23°C 71,5% 23°C 90%
Valeur µd initiale [m]	- " -	34 ±20%   1,7 ±20%   0,30 ±40%
Valeur µd vieillie [m]	- " -	55 ±20%   2,0 ±20%   0,30 ±40%
Réaction au feu	NBN EN 13501-1	Euroclasse E
Perméabilité à l'air	NBN EN 13859-2 / NBN EN 12114	0.0095 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·h·50 Pa)
Force de traction max. longit./transv.	NBN EN 13859-1 (A)	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Force de traction max. longit./transv. vieillie	NBN EN 13859-1 (A)	330 N/5 cm / 210 N/5 cm
Allongement en traction longit./transv.	NBN EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
Allongement en traction longit./transv. vieillie	NBN EN 13859-1 (A)	13 % / 13 %
Résistance à la déchirure longit./transv.	NBN EN 13859-1 (B)	200 N / 200 N
Durabilité après vieillissement artificiel	ETA-18/1146	réussi

Tolérances dimensionnelles: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

La performance du produit selon les points 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon le point 9. Seul le fabricant est responsable de l'établissement de la présente déclaration de performance selon le point 4. Signé pour le compte et au nom du fabricant par:



Lothar Moll, Gérant



Michael Förster, Responsable des techniques d'application  
Schwetzingen, 17 avr. 2024