



Toimivusdeklaratsioon

① SOLTEMPA

② 1AR02259
(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Katuste aluskate

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-1

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus ¹	EVS-EN 1848-2	30 m
Laius ²	EVS-EN 1848-2	0,28 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	390 ±15 g/m ²
Paksus	EVS-EN 1849-2	1,1 ±0,2 mm
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,2 ±0,06 m
Tulekindlus	EVS-EN 13501-1	E
Veekindlus vanandatud /vanandamata*	EVS-EN 13859-1	W1 / W1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	480 ±40 N/5 cm / 340 ±40 N/5 cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	360 ±40 N/5 cm / 260 ±40 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	60 ±20 % / 70 ±20 %
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	45 ±20 % / 50 ±20 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (B)	300 ±40 N / 380 ±40 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist UV-kiirguse toimel 5.000 h asemel 10.000 h	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav
Külmpainduvus	EVS-EN 1109	-40 °C

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 18.04.2024