



# Verklaring van de capaciteit

## ① SOLITEX UD

② 10130

(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Onderdak- en onderspanbaan

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Systeem 3

De voltooide posities "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - en "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - hebben de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

### ⑨ Uitgelegd vermogen volgens NBN EN 13859-1

| Eigenschap                                 | Keuringsnorm              | Waarde                          |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Lengte <sup>1</sup>                        | NBN EN 1848-2             | 50 m                            |
| Breedte <sup>2</sup>                       | NBN EN 1848-2             | 1,5 m                           |
| Oppervlaktegewicht                         | NBN EN 1849-2             | 145 ±5 g/m <sup>2</sup>         |
| Dikte                                      | NBN EN 1849-2             | 0,50 ±0,05 mm                   |
| µd-waarde                                  | NBN EN ISO 12572          | 0,06 ±0,02 m                    |
| Brandgedrag                                | NBN EN 13501-1            | E                               |
| Waterdichtheid niet-/verouderd*            | NBN EN 13859-1            | W1 / W1                         |
| Max. trekkracht lengte/dwars               | NBN EN 13859-1 (A)        | 270 ±15 N/5 cm / 220 ±15 N/5 cm |
| Max. trekkracht lengte/dwars verouderd*    | NBN EN 13859-1 (A)        | 265 ±15 N/5 cm / 175 ±15 N/5 cm |
| Rek lengte/dwars                           | NBN EN 13859-1 (A)        | 60 ±10 % / 75 ±10 %             |
| Rek lengte/dwars verouderd*                | NBN EN 13859-1 (A)        | 50 ±10 % / 70 ±10 %             |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars           | NBN EN 13859-1 (B)        | 160 ±30 N / 190 ±30 N           |
| *) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering | NBN EN 1297 / NBN EN 1296 | doorstaan                       |
| Koudbuiggedrag                             | NBN EN 1109               | -40 °C                          |

Maattoleranties: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar Moll, Directeur

Michael Förster, Hoofd Engineering  
Schwetzingen, 9-4-2024