



## Dichiarazione di rendimento

# ① SOLITEX MENTO 1000 connect

② 12219

(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Membrana sottotetto

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Sistema 3

Il punto "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - notificato ha compiuto la prima verifica delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

### ⑨ Rendimenti dichiarati secondo UNI EN 13859-1

| Proprietà                                       | Norma                     | Valore                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Lunghezza <sup>1</sup>                          | UNI EN 1848-2             | 50 m                            |
| Larghezza <sup>2</sup>                          | UNI EN 1848-2             | 1,5 m                           |
| Grammatura                                      | UNI EN 1849-2             | 115 ±5 g/m <sup>2</sup>         |
| Spessore                                        | UNI EN 1849-2             | 0,40 ±0,05 mm                   |
| Valore sd                                       | UNI EN ISO 12572          | 0,05 -0,02 +0,07 m              |
| Reazione al fuoco                               | UNI EN 13501-1            | E                               |
| Impermeabilità non invecchiato/invecchiato*     | UNI EN 13859-1            | W1 / W1                         |
| Resistenza a trazione long./trasv.              | UNI EN 13859-1 (A)        | 220 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm |
| Resistenza a trazione long./trasv. invecchiato* | UNI EN 13859-1 (A)        | 185 ±15 N/5 cm / 160 ±15 N/5 cm |
| Allungamento long./trasv.                       | UNI EN 13859-1 (A)        | 60 ±20 % / 70 ±20 %             |
| Allungamento long./trasv. invecchiato*          | UNI EN 13859-1 (A)        | 40 ±20 % / 50 ±20 %             |
| Resistenza allo strappo long./trasv.            | UNI EN 13859-1 (B)        | 130 ±30 N / 135 ±30 N           |
| Resistenza all'invecchiamento (*)               | UNI EN 1297 / UNI EN 1296 | superata                        |
| Flessibilità a freddo                           | UNI EN 1109               | -40 °C                          |

Tolleranze dimensionali: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica  
Schwetzingen, 16/04/2024