



Toimivusdeklaratsioon

① SOLITEX MENTO PLUS connect

② 12911

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Katuste aluskate

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-1

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus ¹	EVS-EN 1848-2	50 m
Laius ²	EVS-EN 1848-2	1,5 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	175 ±5 g/m ²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,60 ±0,10 mm
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,08 -0,03 +0,10 m
Tulekindlus	EVS-EN 13501-1	E
Veekindlus vanandatud /vanandamata*	EVS-EN 13859-1	W1 / W1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	430 ±30 N/5 cm / 330 ±30 N/5 cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	495 ±30 N/5 cm / 315 ±30 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	20 ±5 % / 20 ±5 %
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	20 ±5 % / 20 ±5 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (B)	300 ±30 N / 300 ±30 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav
Külmpainduvus	EVS-EN 1109	-40 °C

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 18.04.2024