



## Déclaration de performance

# ① SOLITEX FRONTA HUMIDA

② 14069

(Numéro de charge: cf. inscription sur le produit)

Ecran pare-pluie pour façades

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Système 3

L'organisme notifié «Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH» [Bureau d'études et de contrôle des matériaux de construction] - NB 0800 - a réalisé le contrôle initial des propriétés des matériaux selon le système 3.

### ⑨ Performances déclarées à SN EN 13859-2

Propriété	Norme de référence	Valeur
Longueur <sup>1</sup>	SN EN 1848-2	50 m
Largeur <sup>2</sup>	SN EN 1848-2	3 m
Grammage	SN EN 1849-2	115 ±5 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	SN EN 1849-2	0,40 ±0,05 mm
Valeur sd	SN EN 1931	0,50 ±0,10 m
Réaction au feu	SN EN 13501-1	Euroclasse E
Étanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*	SN EN 13859-2	W1 / W1
Force de traction max. longit./transv.	SN EN 13859-2 (A)	220 ±15 N/5 cm / 150 ±15 N/5 cm
Force de traction max. longit./transv. vieillie*	SN EN 13859-2 (A)	240 ±15 N/5 cm / 155 ±15 N/5 cm
Allongement en traction longit./transv.	SN EN 13859-2 (A)	85 ±15 % / 85 ±15 %
Allongement en traction longit./transv. vieillie*	SN EN 13859-2 (A)	60 ±15 % / 60 ±15 %
Résistance à la déchirure longit./transv.	SN EN 13859-2 (B)	125 ±20 N / 150 ±20 N
*) Durabilité après vieillissement artificiel	SN EN 1297 / SN EN 1296	réussi
Comportement au pliage à froid	SN EN 1109	-40 °C

Tolérances dimensionnelles: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,01 m

La performance du produit selon les points 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon le point 9. Seul le fabricant est responsable de l'établissement de la présente déclaration de performance selon le point 4. Signé pour le compte et au nom du fabricant par:

Lothar Moll, Gérant

Michael Förster, Responsable des techniques d'application  
Schwetzingen, 9 mars 2024