



# Déclaration de performance

## ① SOLITEX MENTO 3000

② 14354

(Numéro de charge: cf. inscription sur le produit)

Ecran de sous-toiture

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Système 3

Les organismes notifiés «Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH» [Bureau d'études et de contrôle des matériaux de construction] - NB 0800 - et «Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch» - NB 1508 - ont réalisé les contrôles initiaux des propriétés des matériaux selon le système 3.

### ⑨ Performances déclarées à NF EN 13859-1

| Propriété                                              | Norme de référence      | Valeur                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Longueur <sup>1</sup>                                  | NF EN 1848-2            | 50 m                            |
| Largeur <sup>2</sup>                                   | NF EN 1848-2            | 3 m                             |
| Grammage                                               | NF EN 1849-2            | 150 ±5 g/m <sup>2</sup>         |
| Epaisseur                                              | NF EN 1849-2            | 0,45 ±0,05 mm                   |
| Valeur sd                                              | NF EN ISO 12572         | 0,05 -0,02 +0,07 m              |
| Réaction au feu                                        | NF EN 13501-1           | Euroclasse E                    |
| Étanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*              | NF EN 13859-1           | W1 / W1                         |
| Force de traction max. longit./transv.                 | NF EN 13859-1 (A)       | 280 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm |
| Force de traction max. longit./transv. vieillie*       | NF EN 13859-1 (A)       | 240 ±20 N/5 cm / 165 ±20 N/5 cm |
| Allongement en traction longit./transv.                | NF EN 13859-1 (A)       | 60 ±20 % / 70 ±20 %             |
| Allongement en traction longit./transv. vieillie*      | NF EN 13859-1 (A)       | 50 ±25 % / 65 ±25 %             |
| Résistance à la déchirure longit./transv.              | NF EN 13859-1 (B)       | 180 ±30 N / 230 ±30 N           |
| *) Durabilité après vieillissement artificiel à 120 °C | NF EN 1297 / NF EN 1296 | réussi                          |
| Comportement au pliage à froid                         | NF EN 1109              | -40 °C                          |

Tolérances dimensionnelles: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,01 m

La performance du produit selon les points 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon le point 9. Seul le fabricant est responsable de l'établissement de la présente déclaration de performance selon le point 4. Signé pour le compte et au nom du fabricant par:

Lothar Moll, Gérant

Michael Förster, Responsable des techniques d'application  
Schwetzingen, 5 mai 2024