



# Verklaring van de capaciteit

## ① SOLITEX ADHERO VISTO

② 1AR04302

(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Onderdak- en onderspanbaan

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Systeem 3

De voltooide positie "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - heeft de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

### ⑨ Uitgelegd vermogen volgens NEN-EN 13859-1 / -2

| Eigenschap                                 | Keuringsnorm                | Waarde                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Lengte <sup>1</sup>                        | NEN-EN 1848-2               | 30 m                            |
| Breedte <sup>2</sup>                       | NEN-EN 1848-2               | 0,3 m                           |
| Oppervlaktedichtheid                       | NEN-EN 1849-2               | 210 ±30 g/m <sup>2</sup>        |
| Dikte                                      | NEN-EN 1849-2               | 0,35 ±0,05 mm                   |
| μd-waarde                                  | NEN-EN 1931                 | 3 ±0,3 m                        |
| Brandgedrag                                | NEN-EN 13501-1              | C s1,d0                         |
| Hagelweerstand                             | NEN-EN 13583                | doorstaan                       |
| Waterdichtheid niet-/verouderd*            | NEN-EN 1928                 | W1 / W1                         |
| Max. treksterkte lengte/dwars              | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 190 ±20 N/5 cm / 180 ±20 N/5 cm |
| Rek lengte/dwars                           | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 60 ±10 % / 60 ±10 %             |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars           | NEN-EN 12310-1              | 250 ±20 N / 250 ±20 N           |
| *) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering | NEN-EN 1297 / NEN-EN 1296   | doorstaan                       |
| Koudbuiggedrag                             | NEN-EN 1109                 | -40 °C                          |

Maattoleranties: <sup>1</sup>: +0; <sup>2</sup>: +0

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar Moll, Directeur

Michael Förster, Hoofd Engineering  
Schwetzingen, 19-5-2024